SILIRUB 2S

Propriétés techniques:

Base	Polysiloxane
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation (à 20℃/65% H.R.)	2 mm/24h
Pelliculation (à 20℃/65% H.R.)	Env. 5 min.
Dureté (DIN 53505)	25 ± 5 Shore A
Densité (DIN 53479)	1,03 g/mL (transp.) 1,25 g/mL (teintes)
Resistance aux températures	-60℃ à +180℃
Reprise élastique (ISO 7389)	> 80 %
Déformation max.	25 %
Module d'élasticité à 100 % (DIN53504)	0,38 N/mm²
Tension maximale (DIN53504)	1,60 N/mm²
Allongement à la rupture (DIN53504)	800 %

Produit:
Le Silirub 2S est un mastic silicone neutre monocomposant.

Caractéristiques:
- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Excellente résistance aux agressions chimiques
- Bas module
- Qualité alimentaire

Applications:
Tout joints dans les locaux à forte humidité
Joints de raccordement et de finition en cuisines, chambres froides
Étanchéité et montage de cabines de douche et saunas
Travaux de vitrage et miroiterie

Conditionnement:
Teintes: blanc, transparent, gris, jasmin, manhattan, …
Emballage: cartouche 310mL, poches 300mL, 600mL

Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5℃ à +25℃

Supports:
Nature: tous les matériaux de construction usuels, y-compris baignoires et lavabos en matières synthétiques (acrylique)
Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé
Traitement préalable: appliquer le Primaire 150 sur supports poreux qui sont soumis à de fortes pressions d'eau (pas nécessaire sur surfaces non-poreuses)
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Dimensions des joints:
Largeur minimale: 5mm
Largeur maximale: 30mm
Profondeur minimale: 5mm
Recommandation: largeur= 2x profondeur du joint

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

SILIRUB 2S

Mode d'emploi:
Application: pistolet manuel ou pneumatique
Température d'application: +5℃ à +35℃
Produit de nettoyage: white spirit, immédiatement après utilisation
Finition: lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation

Mesures de sécurité:
Observer l'hygiène de travail usuelle

Remarques:
Produit chimiquement neutre (pH=7)
N'utilise ce produit sur des pierres naturelles (marbre, granite,…). Utilise le Silirub MA pour cette application.

Technical Norms/Conforms with:
- Belgium: ATG 1808 (NIT 107)
- Rapport IANESCO 3812-label alimentaire for applications in food surroundings
- Rapport IANESCO 551, conformity to FDA CFR 21 §177.2600 (e)
- Gemany: DIN 18540 Teil 2 – DIN 18545 Teil 2 Dichtstoffgruppe E
- United Kingdom: BS 5889 Type A
- USA: TTS 001543a Class A